

NASTRO K-FLEX® ALU AR CW

Nastri In Alluminio Retinato

Nastro in alluminio retinato ad alta resistenza, con un adesivo acrilico a base acqua per basse temperature, accoppiato ad un liner in carta siliconata di facile rimozione.

Versione Cold Weather (per basse temperature).

MISURE

Spessori: 18 - 25 - 30 - 40 - 50 Micron

Lunghezza: 50 m

Larghezza: 50 - 75 - 100 mm

CARATTERISTICHE

- ▶ Il nastro in alluminio retinato garantisce un'eccellente resistenza al calore e alla luce.
- ▶ L'adesivo di alta qualità con una forte capacità di tenuta offre sigillatura permanente per giunzioni e lavori di canalizzazione HVAC.
- ▶ La bassa trasmissione del vapore fa del nastro ALU AR CW un'ottima barriera vapore.
- ▶ Temperatura di servizio da -35 °C ~ +120 °C.

APPLICAZIONI

Adatto per unire e sigillare condotti e giunzioni di impianti HVAC e condutture dell'aria. In generale è ottimale per sigillare, fissare e conferire la giusta finitura ad applicazioni indoor/outdoor.

STOCCAGGIO

12 mesi conservato a 21°C / 50% di umidità relativa protetto dalla luce solare diretta.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

È essenziale che la superficie cui è applicato il nastro sia pulita, asciutta, priva di grasso, olio o altri contaminanti.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

È essenziale che l'utente scelga il prodotto adatto per lo scopo e utilizzi il corretto metodo di installazione. Buoni risultati si ottengono quando il nastro viene applicato su una superficie pulita, asciutta e con una pressione adeguata e una temperatura tra +10 ~ +40°C.



NASTRO K-FLEX® ALU AR CW ▶ DATI TECNICI

▼ Proprietà ▼	NASTRO K-FLEX® ALU ▼ AR 106 CW ▼	NASTRO K-FLEX® ALU ▼ AR 107 CW ▼	NASTRO K-FLEX® ALU ▼ AR 107 PLUS CW ▼	NASTRO K-FLEX® ALU ▼ AR 108 CW ▼	NASTRO K-FLEX® ALU ▼ AR 108 PLUS CW ▼	Norme di riferimento ▼
Spessore ALU	18 Micron	25 Micron	30 Micron	40 Micron	50 Micron	PSTC-133 / ASTM D 3652
Adesività su acciaio	15 N/25mm	15 N/25mm	15 N/25mm	15 N/25mm	15 N/25mm	PSTC-101 / ASTM D 3330
Tack rolling ball	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	PSTC-6 / ASTM D 3121
Carico a rottura	100 N/25mm	100 N/25mm	100 N/25mm	120 N/25mm	120 N/25mm	PSTC-131 / ASTM D 3759
Allungamento a rottura	3.0 %	3.0 %	3.0 %	3.0 %	3.0 %	PSTC-131 / ASTM D 3759
Temperatura di servizio	-35 °C ~ +120 °C	-35 °C ~ +120 °C	-35 °C ~ +120 °C	-35 °C ~ +120 °C	-35 °C ~ +120 °C	

Le proprietà fisiche dei prodotti sopra indicati sono ottenute con metodi di prova definiti da standard tecnici specifici e controlli qualitativi interni e non rappresentano garanzia delle prestazioni dei prodotti. I singoli Nastri possono presentare valori differenti da questi parametri. In tutte le applicazioni l'utilizzatore finale deve stabilire se il prodotto è idoneo per lo specifico utilizzo prescelto ed è adatto per l'applicazione ivi identificata.

K-FLEX® si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.